

NVL 300, malta pro pokládání přírodního kamene

Pro snadné a jisté pokládání desek z přírodního kamene. Pokládání a spárování v jedné pracovní operaci.

Technické údaje:

Pevnost v tlaku: min. 10 MPa
Zpracovatelnost cca 1-2 hodiny
Teplota při zpracování min. + 5°C
Záměsová voda: cca 4-6 l / 40 kg
Vydatnost: cca 26 l / 40 kg
K dodání: pytle 40 kg

Použití:

K pokládání desek z přírodního kamene a desek z porfyru, břidlice, pískovce, mramoru atd., do silného maltového lože. Vhodné pro podlahy, terasy, schodišťové stupně, podesty, parapety a obklady stěn.

Složení:

Cement, písek, trass a zušlechťující přísady zajišťující nejlepší možnou zpracovatelnost.

Zpracování:

Obsah pytle o váze 40 kg rozmíchat s 4-6 l vody.

Podlahy – Desky z přírodního kamene, ať již řezané nebo nepravidelného tvaru s drsnou úložnou plochou uložte do plastického maltového lože o síle alespoň 2 cm. Desky usadte tak, aby vytlačená malta zcela vyplnila spáry mezi nimi. Přebytečnou maltu pak seškrábněte čistou zednickou lžící a po zaschnutí a patřičném zatuhnutí malty uhladte spáru příručním košťátkem. K uhlazení spáry nepoužívejte houbu, hadr nebo vodu, aby nedošlo k vytvoření cementového závoje, popřípadě k ušpinění lícni plochy. Pro nutné vyrovnání výškových nerovností podkladu naneste maltu **NVL 300**. Je možno i použít další výrobky Quit-mix a to **ESTRICH-BETON** nebo **REP 03**, vždy v polosuché konzistenci.

Stěny – Před vlastním obkladem stěn je třeba ušpiněné plochy očistit, případně umýt. Je možno opatřit plochu nástřikem cementové malty. Rubové strany obkladových desek opatříme tenkou vrstvou malty **NVL 300**, nebo ji řídkou maltou **NVL 300** natřeme. Potom naneseeme způsobem "mokrá do mokré" patřičnou vrstvu **NVL 300** malty a celoplošně, bez dutých míst osadíme. Spáry uhladíme vhodným nářadím v tomto případě gumovou hadicí, nebo dřevěným špalíkem.

Vydatnost:

Z jednoho 40 kg pytle připravíme 34 l hotové malty.

Skladování:

V suchých skladech nebo paletách. Doporučujeme zpracovat do 6. měsíců.

Ochrana zdraví při práci:

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilisace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

Poznámka:

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrajujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

Výrobce: quick-mix Gruppe, GmbH & Co. KG,
Mühlennesweg 6
49090 Osnabrück
Německo

Váš dodavatel: Stamiro-kámen Vlašim
Kollárova ulice
258 01 Vlašim